

GYSO-Bande d'étanchéité G-410 67.447.51**Produit**

Bande mousse PVC, élastique, à pores fermés, autocollante, supporte bien le perçage en travers, grise.

Caractéristiques

Elastique à pores fermés, autocollante, avec partie collante libre pour un montage rapide (économie de temps env. 10%), forte colle, permet l'application en courbes, supporte aisément le perçage et le vissage en travers, très bonne force de retrait, résistante aux champignons, aux acides et lessives faibles, stable aux intempéries et aux UV, ne se désagrège pas. Peut être scellée avec les masses d'étanchéité usuelles.

Domaines d'application

Pour le montage et l'étanchement entre des parties fixées mécaniquement dans la construction métallique, machines, d'appareils, de façades, de containers, de wagons, de ventilation, du bois et agencements d'intérieurs, contre l'eau, le bruit, la poussière, les courants d'air, le froid, la chaleur, etc.

Application

Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Coller la bande directement du rouleau sur le support. Le papier de protection posé sur la partie non autocollante de la bande empêche l'étirement et protège la bande des souillures, elle peut être enlevée très facilement. Raccords bout à bout avec coupe en diagonale.

Données techniques

Base	Mousse tendre PVC
Poids volumétrique	Env. 190 kg/m ³
Structure	Pores fermés
Dureté Shore 00	env. 35
Allongement à la rupture	95 %
Comportement d'étanchéité par compression à	10 %, étanche à l'air 30 %, étanche à l'eau
Résistance à la température	- 30° à + 70°C
Résistance à la température	courte durée jusqu'à + 95° C

GYSO-Bande d'étanchéité G-410

Conditionnement

En rouleaux dans les dimensions suivantes :

Largeur mm	Epaisseur mm	Rouleaux de m	Cartons de rlx	Cartons de m
6	1,5	60	72	4320
9	1,5	60	48	2880
12	1,5	60	36	2160
15	1,5	60	30	1800
19	1,5	60	24	1440
25	1,5	60	18	1080
30	1,5	60	15	900
6	3,0	30	72	2160
9	3,0	30	48	1440
12	3,0	30	36	1080
15	3,0	30	30	900
19	3,0	30	24	720
25	3,0	30	18	540
30	3,0	30	15	450
9	4,5	20	48	960
12	4,5	20	36	720
15	4,5	20	30	600
19	4,5	20	24	480
25	4,4	20	18	360
30	4,5	20	15	300
9	6,0	15	48	720
12	6,0	15	36	540
15	6,0	15	30	450
19	6,0	15	24	360
25	6,0	15	18	270
30	6,0	15	15	225

Couleur: gris

Stockage: 12 mois (hors poussière, frais et sec)

Remarques

Ces informations correspondent au stade actuel de la technique, elles doivent uniquement conseiller, leur contenu est sans valeur juridique. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation.