

Information de produit

Mastics d'étanchéité en acrylique pour applications spéciales, 86.104.11-12

Mastics d'étanchéité en acrylique pour applications spéciales



Mastics d'étanchéité monocomposant à base aqueuse aux champs d'application spécialisés. Prêt à l'emploi en cartouches PE ou sachets. Teintes spéciales sur demande.

Acryl RAC

Mastic à spatuler pour combler les fissures, les dégâts et les aspérités sur les crépis et les murs de façades de bâtiments. Ne se remarque pas en raison de la structure granuleuse du crépi.

- Résistant aux intempéries
- Perméable à la vapeur d'eau
- Peut être peint une fois dur
- Résistant au vieillissement
- Résistant à la lumière

Acryl HDD

Mastic d'étanchéité en polyacrylique très élastique donc également utilisable pour les joints de dilatation. Présente tous les avantages des mastics en acrylique traditionnels:

- Peut être peint une fois dur
- Sans solvants
- Non toxique
- Sans odeur
- Résistant à la lumière

Conseils d'application

- Appliquer au préalable sur les supports poreux une couche de fond ou un acrylique dilué
- Ne convient pas pour les supports à base de PE, silicone, bitumes, PTFE et les zones en permanence exposées à l'eau

Données techniques

| | Acryl RAC | Acryl HDD | Acryl MA |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Temps de formation de peau | 5 min. | 5 min. | 5 min. |
| Durcissement | 1 mm / jour | 1,5 mm / jour | 1 mm / jour |
| Température d'application | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C |
| Résistance à la température | -20°C / +75°C | -20°C / +75°C | -20°C / +75°C |
| Température d'entreposage | +5°C / +25°C | +5°C / +25°C | +5°C / +25°C |
| Allongement à la rupture | | >400 % | - |
| Elasticité | 12,5 % | 20 % | 12,5 % |
| Densité | 1,8 g/cm ³ | 1,54 g/cm ³ | 1,64 g/cm ³ |
| Dureté (Shore A) | 28 | 20 | 20 |
| Durée de stockage non ouvert | 12 mois | 12 mois | 12 mois |



| | Teinte | Cartouche 310 ml |
|-----------|-------------|------------------|
| Acryl RAC | weiss | 86.104.22 |
| Acryl HDD | transparent | 86.104.11 |
| | weiss | 86.104.12 |

Conditionnement

1 carton = 20 cartouches/sachets
1 palette = 1200 cartouches de 310 ml

Toutes les données fournies sont des valeurs de laboratoire. Des écarts peuvent se manifester dans la pratique. Ces informations ne constituent donc aucune assurance d'obtention d'une propriété particulière. Il n'est pas possible de traiter dans ce catalogue la multitude des détails et des possibilités de combinaison. Il incombe à l'utilisateur de s'informer en conséquence. Etant donné qu'il est impossible de contrôler les conditions d'application, aucun résultat donné ne saurait être garanti. Il est expressément recommandé de procéder à ses propres essais pour s'assurer de l'obtention du résultat souhaité.